



181112052369

检测报告

TEST REPORT



报告名称 炉渣检测
NAME OF REPORT _____

委托单位 浙江华川深能环保有限公司
CUSTOMER _____

受检单位 浙江华川深能环保有限公司
INSPECTED ENTITY _____

检测类别 委托检测
TEST CATEGORY _____

杭州统标检测科技有限公司

HangZhou TB-testing Technology Co., Ltd

杭州统标检测科技有限公司声明

1. 本报告由报告封面和报告内容组成，无报告封面，以及报告封面或报告结论处或骑缝位置无本单位检验检测专用章的，报告无效。
2. 全文复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效；除全文复制报告外，未经本单位批准不得部分复制报告；电子版报告仅供参考，最终结果以纸质版报告为准。
3. 报告无审核人、批准人签字无效；报告被涂改及删增无效。
4. 本报告根据委托方要求完成检测内容，检测结果仅对被测地点、对象和当时情况有效；送样委托检测，检测结果仅对所送样品有效，客户提供的信息不准确不真实或检测内容不符合规范的情况，我司概不责；除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
5. 报告中带“*”的检测项目未纳入实验室 CMA 资质认定，检测结果由委托方认可的具有检测资质的其他检测机构提供。
6. 未加盖 CMA 标识的报告，报告中带“*”检测项目的数据和结果均仅供委托方内部使用，不具有对司法、行政、仲裁、社会经济、广告宣传、公益活动及其他法律法规规定的应当取得资质认定活动的证明作用。
7. 对报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。
8. 本检测报告除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
9. 本公司联系方式和联系地址如下，如无特别说明，无其他联系地址和联系方式。

地址：杭州市滨江区滨安路 688 号天和高科技园区 2C-502

Add.: Level 502 Building 2C, Tian He Hi-Tec Park, 688 Binan Rd, Binjiang District Hangzhou

邮编：310053

310053, P.R.China

电话：86938770

Tel: 86938770

检测报告 Test Report

委托信息 Applicant Information	委托单位 Client	浙江华川深能环保有限公司			
	联系地址 Address	浙江省义乌市赤岸镇报国西路 20 号			
	委托编号 Number	TBWT20220270			
	受检单位 Inspected Entity	浙江华川深能环保有限公司			
样品信息 Sample Information	样品来源 Sample Source	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 采样地址: 浙江省义乌市赤岸镇报国西路 20 号 <input type="checkbox"/> 送样 送样单位:			
	样品类别 Sample Category	<input type="checkbox"/> 土壤 <input type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 空气 <input type="checkbox"/> 水质 <input type="checkbox"/> 飞灰 <input type="checkbox"/> 底质 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 炉渣			
	样品性状 Character	灰褐色颗粒	采样/送样日期 Sampling Date	2022 年 4 月 16 日	
检测信息 Test Information	检测类别 Test Category	委托检测	检测日期 Test Date	2022 年 4 月 20 日 - 4 月 22 日	
	检测项目 Test Item	热灼减率			
	检测仪器 Test instrument	分析天平 (仪器编号 C-62-3)			
	检测依据 Test Criterion	HJ 1024-2019 《固体废物 热灼减率的测定 重量法》			
	检测结果 Test Result	详见表 1			
	评价标准 Evaluation Criterion	/			
检测结论 Test Conclusion	依据客户要求, 对样品进行检测, 出具检测结果。 <div style="text-align: right;"> 批准日期: Date of Approval <div style="display: inline-block; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; margin-top: 5px;">  </div> </div>				
备注 Remark					
批准: Authority	王赛荣 	审核: Assessor		编制: Compiler	

检测报告 Test Report

1、结果汇总

表 1 检测结果

样品标识	样品编号	热灼减率(%)	测定均值(%)
义乌华川深能 20220416 炉渣 1#-1	TB2022040112	1.0	1.0
义乌华川深能 20220416 炉渣 1#-2	TB2022040113	1.14	
义乌华川深能 20220416 炉渣 1#-3	TB2022040114	0.8	
义乌华川深能 20220416 炉渣 2#-1	TB2022040115	0.5	0.8
义乌华川深能 20220416 炉渣 2#-2	TB2022040116	1.03	
义乌华川深能 20220416 炉渣 2#-3	TB2022040117	0.8	
义乌华川深能 20220416 炉渣 3#-1	TB2022040118	1.43	1.05
义乌华川深能 20220416 炉渣 3#-2	TB2022040119	1.13	
义乌华川深能 20220416 炉渣 3#-3	TB2022040120	0.6	
义乌华川深能 20220416 炉渣 4#-1	TB2022040121	0.6	0.8
义乌华川深能 20220416 炉渣 4#-2	TB2022040122	0.9	
义乌华川深能 20220416 炉渣 4#-3	TB2022040123	0.8	

报告结束